

BIAB

BIAB AANBRENGEN



01

PREP

Duw de nagelriemen terug. Vrij de nagels mat en reinig met **nagelreiniger**. Zie ook 'Nail prep' handleiding.



02

NAGELVOORBEREIDER

Breng een dun laagje **nagelvoorbereider** aan.



03

PROTEINBOND

Breng een laag **proteïnbond** aan en laat deze 30 seconden goed drogen (blijft plakkerig).



04

BIAB

Breng een dunne laag **BIAB** aan, zorg dat de lak de nagelriemen niet raakt en droog de builder. Breng hierna nog een laag BIAB aan.



05

TOPCOAT

Breng een **uv-topcoat** aan. Neem hierna de plaklaag af met een **celstofdepper** met nagelreiniger. Of breng een kleur aan.

Steyer by Steyer

Wat is jouw favoriete kleur?
Bekijk onze swatchpagina.

BIAB

VERWIJDEREN

VIJLEN

01

Vijl eerst met een **grove vijl** (100/100 grit) de toplaag goed open. Voorkom het vijlen van de natuurlijke nagel.



REMOVE-IT

02

Week de nagels in **remove-it**. Na 5 min. kan een deel van de lak voorzichtig verwijderd worden met een **orange wood stick**. Week daarna nog eens 5 min.



VERZORGEN

03

Verzorg de handen en nagels met **handcrème** en **nagelriemolie**, als er geen nieuw product wordt aangebracht.



LIEVER NIET WEKEN?



Werk dan de uitgroei bij. Verwijder de loszittende delen en vijl de toplaag weg. Breng hierna een nieuw product aan.



Step by Step

Tips & Tricks

BELANGRIJK

Houd het flesje altijd uit uv-licht. Dit geldt voor het licht van de lamp én voor direct zonlicht of zonlicht dat via het raam naar binnen schijnt. Lak nooit buiten.

Verwijder de plaklaag tussen de lagen door niet. Verwijder alleen de plaklaag van de topcoat.

Zonlicht, zonnebank, zonnebrand, crèmes en schoonmaakmiddelen kunnen de kleur van de gellak aantasten.

Zorg dat de handen en nagels goed droog zijn voor het begin van de behandeling.

BIAB heeft een houdbaarheid van 24 maanden. Na deze tijd loopt de kwaliteit terug.

UITHARDEN

Droogtijd
Ledlamp: 30-60 seconden.
Uv-lamp: 120-180 seconden.

Als de BIAB niet goed uithardt, werk dan in dunnere lagen.

Alle uv- en ledlampen nemen na verloop van tijd in kracht af. De lampen hebben namelijk een x-aantal branduren. Vervang een **lamp** bij merkbaar verschil in de resultaten.

HECHTING

Reinig de nagels met een **celstofdepper** met **nagelreiniger** net zolang tot de nagelplaat 'piept'; dan pas zijn de nagels goed ontvet.

Droog de **proteïnbond** circa 10 seconden in de lamp. De bond wordt warm en plakkerig, dit zorgt voor een betere hechting.

'Poets' de **proteïnbond** in. Plaats het kwastje op het midden van de nagel en duw het product goed op de nagels.

Breng voor een nog betere hechting een laagje **rubber base clear** aan onder de BIAB.

Breng, om lifting te voorkomen, na de behandeling elke dag **nagelriemolie** aan.

AANBRENGEN

Houd afstand van de nagelriemen. Verwijder overtollig product voordat de nagels gedroogd worden in de lamp.

Lak de voorzijde van nagels goed mee, BIAB krimpt in de lamp.

Rol het flesje voor gebruik tussen de handpalmen om de pigmenten goed te verdelen.

Werk in dunne lagen, breng liever 2 of 3 dunne lagen aan dan 1 dikke laag.